

CONFRONTATION TEST



MARMO ROSA PORTOGALLO

TRAVERTINO NAVONA

GRANITO KASHMIR WHITE

	di fabbrica manufactured	di cava quarried	di fabbrica manufactured	di cava quarried	di fabbrica manufactured	di cava quarried
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (*) Abrasive hardness (*) (test nr. ISO 10545-6) = ASTM C501	138,05 mm ³	561,51 mm ³	135,40 mm ³	513,24 mm ³	137,25 mm ³	169,85 mm ³
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexural resistance (test nr. ASTM C674)	63,39 N/mm ²	14,81 N/mm ²	52,88 N/mm ²	14,78 N/mm ²	54,48 N/mm ²	14,93 N/mm ²
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption (test nr. ASTM C373)	0,09%	0,11%	0,08%	1,77%	0,05%	0,46%

(*) Valore riferito alla capacità del materiale di abradere
Value referred to abrasion level of the material